

REKLAMATION ALS CHANCE

WIR GEHEN DEN DINGEN AUF DEN GRUND

ENDE DER TESTREIHE

2. SEPTEMBER 2016



Produkt: Schalungsplatte 27mm, A-Qualität ISAR (**reklamiert**)
Verfärbung: positiv, beige mit leichtem Gelbstich
Intensität: mittelmässig, mit faserigen Rückständen im Wasser
Befund: Das Muster hat sich kaum verzogen, es sind keine Ablösungen des Melaminharzes zu erkennen, die Verfärbung des Wassers liegt im Mittel der Proben



Produkt: Schalungsplatte 27mm, A-Qualität Buttholz (**gelobt**)
Verfärbung: positiv, hellbraun
Intensität: eher dunkel, gallertartige Rückstände im Wasser
Befund: Das Muster hat sich kaum verzogen, es sind keine Ablösungen der Beschichtung oder des Kantensiegels zu erkennen, die Verfärbung des Wassers ist intensiver als bei den meisten Proben



Produkt: Schalungsplatte 27mm, A-Qualität Simply
Verfärbung: positiv, hellgelb
Intensität: eher hell, mit faserigen Rückständen im Wasser
Befund: Das Muster hat sich im Bereich der Randleiste verzogen, leichte Ablösungen der gelben Kantenfarbe sind zu erkennen, das Wasser ist nur leicht verfärbt



Produkt: Schalungsplatte 27mm, A-Qualität K1
Verfärbung: positiv, helles Beige
Intensität: eher hell, kaum Rückstände im Wasser
Befund: Das Muster weist keinen Verzug auf, es sind keine Ablösungen der Beschichtung oder des Kantensiegels zu erkennen, die Verfärbung des Wassers ist vergleichbar mit der unbehandelten Fichte-Dreischichtplatte

HARTWAG
■ ■ ■ M a s s i v H o l z

REKLAMATION ALS CHANCE


WIR GEHEN DEN DINGEN AUF DEN GRUND



Produkt: Schalungsplatte 27mm, A-Qualität Lana PU
Verfärbung: positiv, beige
Intensität: mittelmässig, kaum Rückstände im Wasser
Befund: Das Muster hat sich kaum verzogen, es sind keine Ablösungen der Beschichtung oder des Kantensiegels zu erkennen, die Verfärbung des Wassers liegt im Mittel der Proben



Produkt: Dreischichtplatte 27mm, B/C-Qualität Lärche
Verfärbung: positiv, dunkelbraun
Intensität: stark ausgeprägt, gallertartige Rückstände im Wasser
Befund: Das Muster weist kaum Verzug auf, es hat sich aber während dem Test stark verfärbt und ist dunkelbraun geworden, entsprechend ist die Verfärbung des Wassers am intensivsten aller Proben ausgefallen



Produkt: Dreischichtplatte 27mm, B/C-Qualität Fichte/Tanne
Verfärbung: positiv, helles Beige
Intensität: eher hell, kaum Rückstände im Wasser
Befund: Das Muster hat sich kaum verzogen, es ist keine wesentliche Veränderung der Farbe zu erkennen, die Verfärbung des Wasser entspricht ungefähr jener der K1 Schalungsplatte